

<sup>۱</sup>معصومه فراتی<sup>۲</sup>، جهانگیر عابدی کوپایی<sup>۳</sup>، سعید برومند نسب<sup>۴</sup> و هادی معاضد<sup>۵</sup>

۱۰- نویسنده مشغول: استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، Email:Farasati2760@gmail.com

۱۱- دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۲- استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۳- دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۶/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۹/۶

چکیده

با توجه به توانایی بالای کشور ایران در تولید کربن فعال و همچنین عدم تولید این ماده به صورت پودرهایی با ابعاد کمتر از ۱۰۰ نانو متر و تولید بسیار نامرغوب به صورت گرانول در داخل کشور و همچنین نیاز وافر کشور به این ماده در صنایع مختلف و واردات زیاد این ماده مطابق با آمار گمرک موجود، تولید کربن فعال با خواص جذبی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. برای تولید کربن فعال مواد اولیه‌ی گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق از گیاه نی که ماده ای ارزان و در دسترس می‌باشد، استفاده گردید. با اعمال فعال سازی فیزیکی (با گاز نیتروژن) بر این ماده، کربن فعال تولید شد و سپس خواص جذبی آن بر کاهش جامدات محلول آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب نمونه‌هایی از کربن و کربن فعال این گیاه با استفاده از کوره در آزمایشگاه و مقیاس پایلوت تولید شد. علاوه بر این اثر هر یک از متغیرهای فرایند نظیر نوع ماده جاذب (کربن، کربن فعال و ترکیب آنها)، جرم جاذب و غلظت نهایی جامدات محلول بر ظرفیت جذب، خواص جذبی و بازده تولید کربن و کربن فعال مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت شرایط عملیاتی بهینه تولید، تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که گیاه نی ماده ارزان قیمت با خواص فیزیکی مناسب برای تولید کربن فعال است و کربن فعال نسبت به کربن نی دارای قدرت جذب بیشتری می‌باشد.

**کلید واژه ها:** کربن فعال، فعال سازی فیزیکی، گیاه نی، کربن

مقدمة

بسیاری از مواد مایع و گازها دارای مقداری مواد ناخالصی هستند. در برخی موارد این ناخالصی‌ها شامل میکروب، باکتری، مواد سمی و الود کننده‌های دیگر می‌باشند که با وجود درصد بسیار کم، عملاً شرایط نامطلوبی را ایجاد می‌کنند، به طوری که طعم، بو، رنگ و خواص دیگر را تغییر می‌دهند. برای رسیدن به شرایط دلخواه در این گونه مایعات و گازها، باستی ناخالصی‌ها حذف شوند. یکی از بهترین روش‌های حذف ناخالصی‌ها، حذف آنها به شیوه جذب سطحی می‌باشد، حتی در بسیاری مواقع تنها شیوه می‌باشد. از پدیده جذب می‌توان برای حذف بسیاری از مواد آلاینده از جمله مواد آلی، بو، طعم و همچنین کدورت در آب و زه آب به صورت‌های مختلف استفاده نمود. این روش در واقع جذب فیزیکی (جسبندگ) مواد شیمیایی بر سطوح برخی مواد جامد است که میزان کارایی آن به سطح ویژه موادی که مولکول‌های مواد آلاینده جذب آن می‌شوند، بستگی دارد. بر اساس نوع پیوند بین جذب شونده و حاذپ سه نوع جذب سطحی، وجود دارد (۲۰ و ۵٪):

تا کنون مطالعات زیادی در زمینه حذف آلاینده‌ها با استفاده از کربن فعال صورت گرفته است. حذف مس و روی از پساب با استفاده از کربن فعال پوسته درخت گرد و توسط بنسوده و همکاران<sup>۱</sup> مورد بررسی قرار گرفت. هر دو جاذب تهیه شده دارای ظرفیت حذف بالابی بودند. حصار<sup>۲</sup> جذب Ni(II) را از محلول شبیه‌سازی شده با استفاده از کربن فعال شده پوسته بادام مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که حداکثر حذف فلزات،  $37\%$  در  $17$  میلی گرم بر گرم در  $pH=5$ ، بود.<sup>(۲)</sup> در مطالعه‌ای حذف Cr(VI) با استفاده از کربن فعال به دست آمده از پوسته برنج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حداکثر حذف کروم به وسیله پوسته برنج در  $2\text{ pH}$ ، صورت گرفت و جذب چند لایه‌ای روی سطح جاذب اتفاق افتاده از ایزوتم فروندیلیج تعیین نموده است<sup>(۳)</sup>. ال نمر و همکاران<sup>۳</sup> در تحقیقی توأیی کربن فعال تهیه شده از پوست انار را به منظور حذف کروم از پساب‌ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که حذف کروم سمی با کربن فعال به دست آمده از پوسته انار یک تکنیک امید بخش است.<sup>(۱)</sup> همچنین زو و همکاران<sup>۴</sup> با اصلاح کربن فعال توسط ذرات نانو آهن بیان کردند که ذرات نانو آهن نقش مؤثری در جذب آرسنیک توسط کربن فعال دارند. اگر چه یون فسفات میزان جذب آرسنیک را کاهش داد اما یون‌های کلسیم و مینزیم میزان جذب آرسنیک توسط کربن فعال اصلاح شده با ذرات نانو را افزایش دادند.<sup>(۳)</sup> با توجه به اینکه کربن ماده‌ای گران به خصوص در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران می‌باشد و با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر برای به دست آوردن مواد جاذب جایگزین ارزان و موجود در محیط، انجام گرفته تا استفاده از کربن فعال به حداقل برسد<sup>(۴)</sup>، لذا در این تحقیق نیز سعی گردید که از کربن تهیه شده از گیاه نی در کنار کربن فعال آن، جهت حذف جامدات محلول (TDS) آب بهره گرفته شود تا در صورت مناسب بودن میزان جذب، بتوان جایگزین مناسبی برای کربن فعال نیز معرفی نمود.

### مواد و روش‌ها

برای رسیدن به اهداف این تحقیق، آزمایش‌هایی در دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گردید.

### - آماده‌سازی مواد اولیه

برای آماده‌سازی مواد اولیه، گیاه نی از نیزارهای اطراف دانشکده تهیه و پس از شستشو در هوای آزاد خشک گردید.

- ۲- جاذب‌های معدنی مانند آلومینی فعال یا آلومین و برخی اکسیدهای معدنی
- ۳- جاذب‌های آلی مانند انواع رزین‌ها که غالباً مولکول‌های بزرگی هستند.

جاذب‌های مختلف با توجه به خصوصیات فیزیکی‌شان می‌توانند آلاینده‌ها را بر سطح خود جذب کنند. مهمترین ویژگی فیزیکی آنها، سطح ویژه مربوط به ساختمان متخلخل آنهاست. یکی از جاذب‌های مورد مطالعه، کربن فعال می‌باشد. جذب به وسیله کربن فعال یک نوع جذب سطحی فیزیکی است که ناشی از ساختمان متخلخل و سطح زیاد کربن فعال در واحد وزنی کربن می‌باشد. این روش یکی از عملی ترین روش‌های قابل دسترس برای حذف مواد آلاینده و به ویژه ترکیبات آلی است که تا کنون شناخته شده‌اند. از خصوصیات مهم دیگر کربن فعال، توزیع اندازه آن است که بر ظرفیت جذب اثر دارد. کربن‌های فعال به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد (مساحت سطح داخلی بالا، تخلخل و قabilیت جذب گازها و مایعات شیمیائی) و همچنین قیمت پائین در مقایسه با جاذب‌های غیرآلی مانند زئولیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.<sup>(۵)</sup> با توجه به توانایی بالای کشور ایران به منظور تولید کربن فعال و همچنین عدم تولید این ماده به صورت پودرهایی با ابعاد کمتر از  $100$  نانومتر، تولید بسیار نامرغوب به صورت گرانول در داخل کشور و نیاز واپر کشور به این ماده در صنایع مختلف و واردات زیاد این ماده مطابق با آمار گمرکی موجود، تولید کربن فعال با خواص جذبی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تهیه کربن فعال از پوسته نارگیل، پوسته بادام زمینی، پوسته فندق، هسته‌های هل، زردآلو، گیلاس، خرما، چوب‌های ذرت، نیشکر، ساقه و سیوس برنج، خاک اره، دانه‌های انگور و غیره انجام گردیده است<sup>(۶)، (۷)، (۸)، (۹)</sup>. تولید کربن آلی شامل پیرولیز مواد خام اولیه و سپس فعال‌سازی مواد حاصله می‌باشد. در حین کربونیزاسیون اجزای غیر کربنی از قبیل هیدروژن و اکسیژن به صورت گاز از مواد اولیه خارج شده و کربن‌های آزاد نیز به صورت گروهی، بلورهای گرافیت تشکیل می‌دهند. این فرآیند معمولاً در دمایی کمتر از  $800$  درجه سانتی گراد در یک محیط حاوی جریان ورودی از اتمسفر صورت می‌گیرد. محصولات مرحله کربونیزاسیون دارای ظرفیت جذب خیلی کمی می‌باشند و احتمالاً این مستله به دلیل کربونیزاسیون در دمای پائین و وجود ماده قیری باقیمانده در منافذ بین بلورها و روی سطح آنها می‌باشد. بعضی از محصولات کربونیزه شده را می‌توان با خارج ساختن مواد قیری به وسیله حرارت دادن در بخار یا تحت گاز و با عمل خالص‌سازی به کمک حلال و یا واکنش‌های شیمیائی فعال کرد. عمل فعال‌سازی باعث بزرگ شدن قطر حفره‌هایی می‌شود که در حین فرایند کربونیزاسیون ایجاد شده‌اند و همچنین باعث ایجاد تعدادی حفره ریز خواهد شد و بدین گونه می‌توان به یک ساختار حفره‌ای با مساحت سطح داخلی زیاد دست پیدا کرد.

1- Bansode et al.

2- Hasar

3- El Nemr et al.

4- Zhu et al.

در دمای ۷۰ درجه گاز نیتروژن را به کوره وصل نموده و به مدت نیم ساعت دمای کوره روی ۷۰۰ درجه ثابت نگه داشته شد. پس از مدت زمان طی شده، دمای کوره کم کم کاهش یافته، اما همواره گاز نیتروژن وارد کوره شده تا اینکه دمای کوره با دمای محیط یکسان گردد. سپس کربن فعال تهیه شده را از کوره خارج نموده و جذب جامدات محلول توسط آن مورد بررسی قرار گرفت.

پس از تهیه نمونه‌های زغال فعال، با توجه به اهداف در نظر گرفته شده، آزمایش‌های متعددی به منظور بررسی اثر غلظت نهایی جامدات محلول، یافتن جرم بهینه جاذب و تعیین ظرفیت جذب انجام گردید. به منظور تعیین میزان جرم بهینه جاذب، آزمایش‌ها بر روی محلول با TDS اولیه ۳۲۰/۶۴ میلی گرم در لیتر و جاذب با جرم های ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۴ و ۰/۸ گرم انجام گردید و میزان جذب جامدات محلول در هر حالت به دست آمد. پس از افزودن جاذب به محلول‌ها باید آنها را در شرایط یکسان هم زد. برای این منظور از دستگاه شیکر استفاده شد و بشرها به مدت دو ساعت (زمان بهینه) روی شیکر با سرعت ۱۵۰ دور بر دقیقه، قرار داده شدند. کلیه نمونه‌ها قبل از هر گونه اندازه‌گیری از صافی واتمن ۴۲ عبور داده شدند. پس از آن شوری محلول خروجی با EC متر اندازه گیری گردید و با استفاده از رابطه (۱)، جامدات محلول تعیین و میزان کاهش TDS توسط جرم‌های مختلف جاذب مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میلی گرم جرم جذب شده جامدات محلول در یک گرم جاذب (q<sub>e</sub>) از رابطه (۲) استفاده شد. تمامی آزمایش‌ها در دمای محیط آزمایشگاه و حدود ۲۵ درجه سانتی گراد انجام شد و در نهایت برای تحلیل داده‌ها از روابط زیر و نرم افزار اکسل استفاده گردید:

$$TDS = EC \times 640 \quad (1)$$

که در این رابطه TDS کل جامدات محلول بر حسب میلی گرم بر لیتر EC هدایت الکتریکی بر حسب میلی موس بر سانتی متر می باشد.

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m} \quad (2)$$

در این رابطه: q<sub>e</sub> میلی گرم جرم جذب شده کل جامدات محلول در یک گرم جاذب، C<sub>0</sub> غلظت اولیه ماده جذب شونده بر حسب میلی گرم در لیتر، C<sub>e</sub> غلظت ثانویه ماده جذب شونده بر حسب میلی گرم در لیتر، V حجم محلول بر حسب لیتر، m جرم جاذب بر حسب گرم است.

### - تهیه کربن و کربن فعال نی

برای تهیه کربن، ابتدا باید دمای بهینه تولید کربن آلی تعیین گردد. به منظور تعیین دمای مناسب، نمونه‌هایی از نی خشک شده را وزن نموده، سپس در کوره حرارتی (در مقیاس آزمایشگاهی) در ماهای مختلف ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد به مدت سه ساعت گذاشته شد. پس از مدت زمان طی شده و سرد شدن، خاکستر به دست آمده وزن گردید. اختلاف وزن اولیه و نهایی درصد کربن آلی موجود در مواد مورد نظر را به دست داد. پس از تعیین دمای بهینه کربن آلی (دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد)، به منظور تهیه مقادیر بیشتر کربن آلی در دمای ۴۰۰ درجه، گیاه نی را در کوره در مقیاس پایلوت سوزانده و مقدار مورد نیاز تهیه گردید.

### - مشخصات کوره مورد استفاده

کوره مورد استفاده مشکل از یک محفظه فولادی به طول و عرض ۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر می باشد. در این طرح سوت کوره از طریق لوله کشی گاز تامین گردید و به منظور ایجاد دمای یکسان در تمام نقاط کوره، فشار گاز توسط چهار عدد مشعل گاز که به فاصله مساوی در کف کوره تعبیه شده است، به صورت یکسان در تمام نقاط کف کوره توزیع می گردد.

### - نحوه انجام آزمایش‌ها

پوسته‌ها به صورت دستی از طریق دریچه‌ای که به همین منظور در قسمت فوقانی کوره تعییه شده است وارد کوره گردید و خاکستر حاصل پس از ۲۰ دقیقه سوتختن در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد و پس از سرد شدن، از طریق دریچه‌ای که در کف کوره قرار داشت، خارج گردید. دمای کوره توسط ترموموکوپل و از طریق شکاف کوچکی که در دو طرف کوره تعبیه شده است، به طور مستمر تحت نظرات قرار گرفت و از طریق باز و بسته کردن دریچه‌های هوا و همچنین شیر گاز کنترل و تنظیم گردید (۱). خاکستر حاصل باید سیاه رنگ و دارای کربن زیاد و ساختاری بلوری باشد. به منظور تعیین دما و زمان بهینه تولید کربن فعال در مقیاس آزمایشگاهی، مقداری از نمونه‌ها را در کوره حرارتی افقی تحت اتساع خنثی (به دلیل دسترسی به گاز CO<sub>2</sub> و H<sub>2</sub>O) از این گاز استفاده گردید (قرار داده و در مدت زمان‌های نیم ساعت و یک ساعت و دهای ۷۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد سوزانده شد. در این تحقیق دمای ۷۰۰ درجه و زمان نیم ساعت به عنوان بهترین دما و زمان برای تولید کربن فعال به دست آمد. سپس نمونه‌ها در مقیاس پایلوت با استفاده از کوره و گاز نیتروژن سوزانده شد. بدین صورت که پس از تهیه کربن در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد، دمای کوره را افزایش داده تا اینکه

### نتایج و بحث

جدول‌های (۱) و (۲) مقادیر هر یک از پارامترهای مورد بررسی در آزمایش‌ها را نشان می‌دهد. شکل (۱) جذب جامدات محلول را روی کربن فعال و کربن نی نشان می‌دهد. همانطور که شکل (۱) نشان می‌دهد هر دو منحنی از روند صعودی تبعیت نموده‌اند. مقایسه دو منحنی نشان می‌دهد که ظرفیت جذب کربن فعال با افزایش غلظت تعادلی جامدات محلول نسبت به کربن، تغییرات گستردگی‌تری داشته و در محدوده ۱۵۰۰/۵۷-۱۱۳/۶ میلی‌گرم بر گرم بوده در حالی که میزان جذب TDS در کربن در محدوده ۲۳۲-۱۳۷۰/۴ میلی‌گرم بر گرم بوده است.

میزان جذب کربن فعال بیشتر از کربن نی بوده و دارای قدرت جذب بیشتری بوده که ناشی از سطح ویژه زیادتر نسبت به کربن می‌باشد. این نتیجه از نتایج سایر محققان (۲۱ و ۲۲) تبعیت نموده است.


شکل (۲) تغییرات راندمان حذف آب را با غلظت نهایی محلول نشان می‌دهد. همانطور که از شکل (۲) پیداست وابستگی جامدات محلول به کربن فعال بیشتر بوده و راندمان حذف افزایش یافته است. همانطور که مشاهده می‌شود راندمان حذف با افزایش میزان جاذب از ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌گرم در هر دو منحنی افزایش یافته و در پایان ثابت گردیده است که این ناشی از پر شدن سایتهاست که جاذب با افزایش میزان جاذب می‌باشد. کربن فعال تولید شده به دلیل سطح ویژه بیشتر، دارای خلل و فرج بیشتر و در نتیجه سطح تماس بالاتری با ماده جذب شونده خواهد داشت. نتایج این تحقیق و همچنین نتایج محققین دیگر (۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳) نشان داده است که کربن فعال تهیه شده دارای قدرت جذب زیادی بوده، میزان جذب و راندمان حذف بیشتری نسبت به کربن داشته است.

**جدول ۱- رابطه بین ظرفیت جذب و راندمان حذف جامدات محلول از محلول**


درصد (%)	ظرفیت جذب (mg/g)	جاذب‌های مورد بررسی (mg/lit)	ظرفیت نهایی محلول (mg/lit)
۲۸	۱۱۳/۶	۹۰۱/۸	
۵۲	۲۷۷/۳۳	۹۵۰/۴	
۵۸	۴۶۵/۶	۱۰۵۶	
۶۷	۷۱۶/۸	۱۳۴۴	کربن فعال نی
۷۰	۱۱۲۸	۱۵۴۲/۴	
۷۰	۱۱۲۹	۱۵۴۳/۲	
۲۵	۲۳۲	۱۳۵۴۰/۴	
۳۷	۳۰۸/۲۷	۱۳۵۶/۸	
۴۳	۴۴۹/۶	۱۴۰۸	
۵۰	۵۷۱/۷۳	۱۴۹۱/۲	کربن نی
۵۷	۸۴۱/۶	۱۵۲۲/۲	
۵۷	۸۴۰/۴	۱۵۲۵	

### جدول ۲- رابطه بین جرم جاذب و راندمان حذف


درصد (%)	جرم جاذب (mg)	جاذب‌های مورد بررسی
۵۸	۲۰۰	کربن فعال نی
۵۸	۴۰۰	
۵۶	۶۰۰	
۵۳	۸۰۰	
۵۲	۱۲۰۰	
۵۲	۱۶۰۰	
۷۲	۲۰۰	کربن نی
۷۰	۴۰۰	
۶۷	۶۰۰	
۵۸	۸۰۰	
۵۲	۱۲۰۰	
۲۸	۱۶۰۰	



شکل ۱- تغییرات ظرفیت جذب کربن فعال و کربن نی با غلوظت نهایی محلول



شکل ۲- تغییرات راندمان حذف آب با غلوظت نهایی محلول



شکل ۳- تغییرات راندمان حذف TDS آب با افزایش جرم جاذب

افزایش راندمان جذب است، چرا که با افزایش میزان جاذب سطح موجود برای جذب تبادلی که در اختیار ماده جذب شونده است، افزایش می‌یابد که در تحقیق حاضر این مطلب به خوبی مشخص گردید. بهترین راندمان حذف زمانی اتفاق افتاد که غلظت نهایی  $1542/4$  میلی‌گرم بر لیتر و جرم جاذب  $1600$  میلی‌گرم بود. راندمان حذف در کربن فعال و کربن نی به ترتیب  $70$  درصد و  $57$  درصد محاسبه شد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از کربن فعال تهیه شده نی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش جامدات محلول به جای کربن فعال تجاری باشد.

نتیجہ گیری

نتایج آزمایش بیانگر این نکته می‌باشد که جذب جامدات محلول به میزان قابل توجهی بستگی به مقدار و نوع جاذب مورد استفاده دارد. بهترین جاذب، کربن فعال با غلظت  $1542/4$  میلی گرم بر لیتر به دست آمد. میزان جذب کربن فعال به غلظت نهایی TDS محلول وابسته بوده و بیشترین مقدار آن  $1128$  میلی گرم بر گرم در کربن فعال با غلظت  $1700/2$  میلی بر لیتر گردید. همچنین بازدهی حذف TDS در هر دو جاذب به غلظت نهایی جامدات محلول و جرم جاذب بستگی داشت. تغییرات راندمان حذف با غلظت نهایی محلول روند تزاولی داشت و با جرم جاذب روند صعودی داشت. افزایش جرم جاذب، یکی از یاراً ترین ای موثر در

منابع

۱. عابدی کوبایی، ج. و فتحی، م.، ع. ۱۳۸۲. بررسی خصوصیات مکانیکی پوشش بتونی کانال‌های آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوك در محیط‌های سولفاته.
  ۲. عسگری، ع.، ناصری، س.، محوی، ا.، خیری، ا.، قصری، آ. و ف.، واعظی. ۱۳۸۸. کارایی برآده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی. مجله آب و فاضلاب، جلد شماره ۷۱، صفحات ۲۵-۱۸.
  ۳. معاضد، ه. و آ. امینی نسب. ۱۳۸۴. حذف آمونیوم از محیط آبی (آب و پساب) به وسیله خاکهای معدنی (ژئولیتهای کلینوپتی لولایت). طرح پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان.

4. Bansode, R.R., Losso, J. N., Marshall, W. E, Rao, R. M, and R. j. Portier.2003. Adsorption of metal ions by pecan shell-based granular activated carbons. *Biores Technol*, 89(2):115-119
  5. Benefield, L. D. and B. L. Weand.1982. Process chemistry for water and wastewater treatment. Prentice Hall. Inc., Englewood chapter 6:191-216.
  6. Bishnoi, N. R., Bajaj, M., Sharma, N. and A. Gupta.2004. Adsorption of Cr (VI) on activated rice husk carbon and activated alumina. *Journal of Bioresource Technology*, 91(3):305-307.

7. Brotrant, W. D. and R. V. Gary. 1994. The biological activated carbon process for water purification. *Water Engineering Management*, 141(12):22-25
8. Daniel, C. W. T., sang Jing, Hu., Mei Yi, L., Weihua, Z. K., Lai, C. K. and M. C. Lo. Irene. 2007. Activated Carbon Produced from Waste Wood Pallets: Adsorption of Three Classes of Dyes. *Water Air Soil Pollut* 184(1-4):141–155.
9. Egbers, G., Ehler, P., Bainczyk, G. and J. Janitza. 1983. Treatment textile effluent. *Melliand Tex. Berichte*, 12(5):350-360.
10. El-Hendawy, A. N. A., Samra, S. E., and B. S. Gigis. 2001. Adsorption characteristics of activated carbons obtained from corncobs. *Colloids and Surfaces*, 180(3): 209-221.
11. El-Nemr, A., Khaled, A., El-Sikaily, A. and O. Abdelwahab. 2007. Removal of toxic chromium (VI) from aqueous solution by activated carbon developed from Casuarina equisetifolia. *Chem. Ecol.*, 3(2):119–129.
12. Hasa, H. 2003. Adsorption of nickel (II) from aqueous solution onto activated carbon prepared from almond husk. *J Hazard Mater*, 97(1-3):49– 57.
13. Kadirvelu, K. and C. Namasivayam. 2003. Activated carbon from coconut coirpith as metal adsorbent: adsorption of Cd (II) from aqueous solution. *Advances in Environmental Research*, 7(2): 471–478.
14. Keerthinarayan, S. and M. Bandopadhayay. 1993. Sorption of lindane by wood charcoal. *Indian J. Technol.*, 31:231–238.
15. Khanna, P. and S. K. Malhotra. 1977. Kinetics and mechanism of phenol adsorption of fly Ash. *Indian J. Environ. Health*, 19 (3): 224–237.
16. Kim, J. W., Sohn, M. H., Kim, D. S., Sohn, S. M., and Y. S. Kwon. 2001. Production of granular activated carbon from waste walnut shell and its adsorption characteristics for Cu<sup>2+</sup> ion. *J. of Hazardous Materials*, 85(3):301-15
17. Kumar, S., Upadhyay, S. N. and Y. D. Upadhyay. 1987. Removal of phenol by adsorption on fly ash. *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, 37(4):281-290.
18. Mirghaffari, N., Gabalah, I, and B. R. Reddy. 1997. Removal and recycling of copper from aqueous solution using treated Indian bark. *Resources, Conservation and Recycling*, 21(4): 227-245.
19. Mohan, S. and R. Gandhimathi. 2009. Removal of heavy metal ions from municipal solid waste leachate using coal fly ash as an adsorbent. *Journal of Hazardous Materials*, 169(1-3):351–359
20. Noll, K. E. Gounaris, V. and W. S. Hou. 1992. Adsorption technology for air and water pollution control. Lewis Published, New York, 376pp.
21. Qing-Song, Liu., Tong Zheng, P. W. and Nan Li. Ji-Ping. Jiang. 2010. Adsorption isotherm, kinetic and mechanism studies of some substituted phenols on activated carbon .bers. *Chemical Engineering Journal*, 157(2-3):348–356
22. Swamy, M., Mall, I. D., Prasad, B. I. and IM. Mishra. 1997. Resorcinol removal from aqueous solution by bagasse fly ash and activated carbon: batch and column studies. *Environ. Eng. Div. J. Inst. Eng. (India)*, 77:49–52.
23. Zhu, H., Jia, Y., Wu, X. and H. Wang. 2009. Removal of arsenic from water by supported nano zero-valent iron on activated carbon. *Journal of Hazardous Materials*, 172(2-3):1591-1596.